www.superbeton.su
(495) 648-52-04

MSO5 PAGEL

Шпаклевка

Свойства

- Выравнивающая шпаклевка с размером зерна 0 – 0,5 мм для толщины слоя 0,5 – 6 мм
- Оптимально подходит для вертикальных и потолочных поверхностей
- Может наноситься набрызгом
- Простота обработки, высокая устойчивость и адгезия
- Модифицирована полимерами и готова к применению. Жидкостью затворения является только вода, полимерные компоненты входят в сухую смесь
- Паропроницаема
- Тормозит процессы карбонизации
- Через малый промежуток времени (от 10 часов) покрывается **O2C PAGEl-Защита для бетона.** Дополнительная обработка затем не требуется.
- Проконтролирована в соответствии с действующими нормами и инструкциями. Продукция сертифицирована соответственно **ISO 9001.**
- Поставляется в качестве системы и дополняется следующими материалами

MS02 PAGEL-Коррозионная защита и адгезионный слой

MS20 PAGEL – Ремонтный раствор (0-2 мм)

O2C PAGEL – Краска – защита для бетона

O2DE PAGEL - Краска – защита для бетона

Области применения

- Устранение пор, отверстий, трещин и любых неровностей на поверхности пола и стен.
- Основа для поверхностной защиты красками для бетона. Например **O2C и O2DE.**
- Исправление недостатков при ремонтно-восстановительных работах с бетоном.
- Тонкослойные покрытия готовых элементов, каменной кладки и бетонной поверхности.
- Заполнение зазоров труб и трубопроводов

Технические параметры

Размер зерна	мм	0-0,5
Толщина покрытия	мм	0,5 – 6
Количество воды	%	15
Расход (1 мм толщины)	кг/м^2	2
Плотность свежего раствора	кг/дм^3	2.050
Водо-цементное отношение		0,40
Жизнеспособность	минут	45
Прочность на сжатие 24 ч.	N/mm^2	15
Прочность на сжатие 3 дн	N/mm^2	23
Прочность на сжатие 7 дн	N/mm^2	35
Прочность на сжатие 28 дн	N/mm^2	50
Прочность на растяжение при изгибе 24 ч.	N/mm^2	3
Прочность на растяжение при изгибе 3 дн	N/mm^2	5
Прочность на растяжение при изгибе 7 дн	N/mm^2	6
Прочность на растяжение при изгибе 28 дн	N/mm^2	9
Адгезионная прочность 7 дн	N/mm^2	≥1,5
Адгезионная прочность 28 дн	N/mm^2	≥1,5

Все приведенные характеристики являются ориентировочными, проверены при температуре 23°C и 50% относительной влажности воздуха

Хранение: 9 месяцев, в закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте

Упаковка 25 кг – мешок

Сорта цемента:

Поставка может осуществляться с другими сортами цемента, благодаря чему технические свойства материала могут варьироваться. Обращайтесь в нашу справочную службу.

Обработка

Поверхность: основательно очищается; незакрепленные и прилипшие частицы, а также цементная пыль удаляются струйной обработкой до зерновой структуры; достаточная прочность на отрыв должна быть гарантирована, т.е.≥ 1,3 МПа. Увлажнять до насыщения.

Смешивание: Вода (максимум 15%, соответственно 3,75 л на мешок) вводится в некотором количестве в смеситель принудительного действия, добавляется сухой раствор и перемешивается примерно 3 минуты; затем добавляется оставшаяся вода и перемешивается еще 2 минуты до состояния однородной шпаклевочной массы.

Обработка: Лунки и поры заполнить предварительно щеткой или скребком. **MSO5-**шпаклевку нанести в один рабочий проход методом «свежее на свежее» и после предписанной технологической паузы загладить.
При нанесении методом распыления запросить специальную техническую консультацию.

Последующая обработка: Поверхность защищать от ветра, сквозняка и преждевременного испарения воды пленкой, водоудерживающими покрытиями или краской **O2C PAGEL** – защитной краской для бетона.

Поверхность ***не*** обрабатывается влажной кистью или влажной гладилкой.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

TÜV CERT
ISO EN DIN 9001
Zertifikat: 01 100 6383