

# 02A PAGEL HYDROPHOBIERUNG ГИДРОФОБИЗАТОР

## Свойства

- Не содержащий растворителей, пастообразный гидрофобизатор на основе силана
- Глубоко проникает в бетонную основу, паропроницаем и устойчив к щелочам
- Укрепляет бетонную поверхность, препятствует транспорту растворенных в воде солей
- По сравнению с жидкими средствами обеспечивает большую глубину проникновения, более длительную устойчивость
- Стабилизирует цвет, экологически безопасен, устойчив к морозу и размораживающим солям
- Препятствует увлажнению поверхности изнутри
- Прост в обработке, тиксотропен, обладает хорошей адгезией к поверхности, высокоэкономичен, наносится в один рабочий проход
- Прост в обработке потолочных поверхностей
- Проконтролирован согласно соответствующим нормам и директивам, и сертифицирован **ISO 9001**

## Области применения

- Гидрофобизация и защита от влаги поверхностей бетона и раствора, эксплуатируемых в атмосферных условиях
- Грунтовка для последующих OS-покрытий
- Импрегнирование и укрепление
- Защита от внутренней влажности покрытий

## Технические характеристики

ТИП	O2A
Консистенция	Пастообразная
Цвет	Молочно-белый
Основа	Силан
Содержание активного вещества, %	80
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,9
Соотношение при смешивании	Готово к применению
Точка воспламенения, °C	+30
Температура обработки, °C	Мин. +8 Макс. +40
Время обработки	неограничено
Расход, макс., г	200
Число нанесений	1

**Хранение:** 12 месяцев в закрытой упаковке, сухом помещении до 30°C, защищая от мороза.

**Упаковка:** 15 кг –емкость.

## Обработка

**ОСНОВА:** очищенная от незакрепленных субстанций, свободная от дефектов, обеспыленная.

Новый бетон импрегнировать через 4 – 6 недель.

Возраст отремонтированных поверхностей должен составлять 28 суток.

**ОБРАБОТКА: O2A** наносится распылением или накатыванием роликом. Не разбавляется.

Молочно-белый цвет исчезает.

**ОЧИСТКА:** Инструменты очищаются водой.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

