



Clever Reinforcement Company

S&P A-Sheet 120

Ткань из арамидных волокон для сухого и мокрого наклеивания

www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su



Техническая характеристика волокон (однонаправленных)	S&P A-Sheet 120, 290 г/м ²
Модуль упругости (кН/мм ²)	120
Предел прочности при разрыве (Н/мм ²)	2900
Вес волокон (г/м²) (по основному направлению)	290
Поверхностная плотность (г/м ²)	320
Плотность (г/см ³)	1,45
Относительное удлинение при разрыве (%)	2,5
Толщина для определения веса/плотности волокон (мм)	0,20
Теоретическое поперечное сечение из расчета ширины 1000 мм (мм ²)	200
Понижающий коэффициент для проектирования	1,3 (рекомендация S&P)
Усилие растяжения полотна шириной 1000 мм (кН)	$\frac{200 \cdot 2900}{1,3} = \underline{\underline{446,2}}$
Поставка в рулонах: (специальные ткани по запросу)	Ширина: 300 мм Длина: 100 м
Применение:	<ul style="list-style-type: none">• Защита от удара• Защита от взрывов

Данная инструкция, как и другие наши технические указания и справки, служит исключительно для описания свойств данного продукта, возможностей его переработки и применения. Однако она не предназначена гарантировать определенные свойства продукта, либо его пригодность для цели применения, кроме того, описание не содержит в полном объеме инструкции по применению продукта. Ввиду того, что мы оговариваем в договоре возможные изменения наших инструкций, заказчик обязан удостовериться, что ему предоставлен актуальный вариант инструкции.

Актуальные инструкции могут быть в любое время запрошены во всех наших представительствах. Кроме того, в силе остаются наши актуальные общие условия заключения сделок.